



## TRI- 35\*40\*50

**Condición:** Nuevo producto

Su uso es compatible con todas las clases generales y específicas de exposiciones contenidas en la instrucción EHE.

**Medida**                    **35\*40\*50 mm**

**Sacos uds.**                **200**

**Sacos por palet**        **50**

**Unidades por palet**   **10.000**

---

---

## MÁS

Según la instrucción EHE, en su artículo 37.2.5, estos elementos deben de ser resistentes a los álcalis del hormigón y no inducir a la corrosión a las armaduras.

Los separadores están fabricados con cemento **CEMEX II/B-LL 42,50 N**, con una dosificación mayor de 350 kg. de cemento por m<sup>3</sup>, una relación de agua por cemento a/c inferior a 0,45. El fraguado del hormigón se realiza en atmosfera controlada de humedad y temperatura