

## **MORTERO DE CAL BASE AGARRE** (12 agarre hidráulico GP)



El MORTERO DE CAL BASE AGARRE GORDILLO'S es un producto idóneo para enfoscados, tanto interiores como exteriores, compuesto por una mezcla de cal aérea grasa, componentes hidráulicos y áridos triturados de carbonato cálcico y silíceos.

Se ejecuta como primera capa de regularización y consolidación de soportes (adobes, tapial, mampostería, etc.) mediante su salpicado. No está diseñado para realizar enfoscados o levantado de fábrica.

**Rendimiento:** 4 kg/m<sup>2</sup>

**Densidad aparente mortero seco endurecido:** 1650 ± 50 Kg/m<sup>3</sup>

**Tamaño de áridos:** 0 - 4 mm

### **SUS PROPIEDADES LO HACEN APTO PARA:**

- Aplicar salpicado o proyectado.
- Base de adherencia para posterior revestimiento de paredes y muros (interiores y exteriores)
- Consolidación de soporte y un perfecto agarre mecánico.
- Consolidante de muros de tapia, adobe, mampostería y rejuntado de piedra, sillares, etc.

### **PROPIEDADES:**

- ✓ Absorbe CO<sub>2</sub> en su proceso de endurecimiento.
- ✓ Proyectable a máquina.
- ✓ La cal tiene propiedades fungicidas y bactericidas.
- ✓ Preparación del soporte.
- ✓ Maleable en su aplicación.
- ✓ Gran resistencia mecánica, manteniendo su flexibilidad.
- ✓ Buena adherencia y tixotropía.
- ✓ Nulo contenido en sales solubles.
- ✓ Muy transpirable.
- ✓ Impermeable al agua y permeable al vapor de agua.
- ✓ Baja conductividad térmica.
- ✓ Resistente al fuego.

### **INDICACIONES DE APLICACIÓN:**

#### Preparación del soporte:

- Limpiar el soporte eliminando cualquier resto de polvo, líquidos, desconchados, residuos de eflorescencias, etc.
- Humedecer el soporte, un día antes, con agua sin presión para evitar la falta de adherencia y agrietamientos.
- En caso de estar el soporte seco, humectar la superficie sin llegar a saturarlo de agua con ayuda de un atomizador.

#### Ejecución:

- Mezclar el producto en polvo con agua, (aproximadamente un 50% agua y un 50% mortero), para conseguir un mortero muy fluido. Remover constantemente la mezcla durante la aplicación para evitar el posado de los áridos gruesos.
- Aplicar una mano muy fluida mediante salpicado o proyección manual o mecánica.
- Para aplicaciones mediante proyección a máquina:
  - Proyectamos el material y posteriormente fratasamos para compactar el producto.
- Para soportes de tierra (tapial, adobe, BTC, arenizados, etc) refregar con brochón a fin de crear una capa híbrida entre el soporte original y la cal.
- **Esperar al menos 24 horas antes de aplicar un mortero de enfoscado.**

La temperatura ambiente y del soporte durante su aplicación no debe ser inferior a 5°C ni superior a 35°C.

## Acabado:

En ambientes con altas temperaturas, conviene humectar la superficie mediante pulverización de agua (nunca por riego) para una carbonatación controlada.

En ambientes fríos o con riesgos de heladas y lluvias, se aconseja cubrir la zona de trabajo con lonas protectoras, dejando margen para que el mortero carbonate.

**\*NOTA IMPORTANTE:** Los morteros de cal no se mojan ni riegan una vez colocados. Esto debilitará su estructura y perjudicará su anclaje al soporte, provocando su descuelgue y arenización.

Es importante tener en cuenta que el curado o el endurecimiento de un mortero de cal se realiza por absorción de CO<sub>2</sub>.

### PRESENTACIÓN:

Invasado: Saco de 20kg y Big-Bag 1.200 kg.

Color natural: Blanco Crudo

### ALMACENAMIENTO:

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol y al agua.

Tiempo máximo de almacenamiento: 1 año

### PARA SU SEGURIDAD:

- Este producto puede resultar irritante para la piel, ojos y vías respiratorias. Si así fuese, lavar cuidadosamente con agua durante 15 min.
- Se recomienda el uso de medidas de protección como guantes, gafas protectoras o mascarilla.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Producto no inflamable.

**\*Para más información, ver ficha de seguridad del producto.**

**Advertencia:** Las indicaciones y prescripciones dadas son fruto de la experiencia, ensayos internos y nuestro buen hacer. Antes de usar el producto, el aplicador deberá determinar si es apto o no para el uso previsto, y asumirá toda responsabilidad que pudiera derivar de su empleo.

Estas recomendaciones no implican garantía alguna. Las garantías del producto se resumen exclusivamente a defectos en su fabricación.

## HERRAMIENTAS



Empresa asociada a:



Empresa acreditada por:



Versión Marzo 2022