



R 766

Imprimación multiusos

Para soportes absorbentes y no absorbentes.

- Elevada concentración, elevado rendimiento
- Aplicación multiusos
- Secado rápido
- Apta para aplicar bajo parqué

Ámbitos de aplicación

Imprimación concentrada, de muy bajas emisiones, y promotor de adherencia para mortero autonivelantes Thomsit sobre:

- recrecidos de mortero y sulfato de calcio, pavimentos de hormigón
- compuesto de regularización y nivelación
- placas de obra secas
- recrecidos de mastic asfáltico viejos, sin espolvoreo de arena
- piedra natural y cerámica
- suelos de tarima y paneles de madera aglomerada (V100)

También para su uso como imprimación antes de la adhesión directa revestimientos de suelos y pavimentos de madera en soportes adecuados con adhesivos Thomsit en dispersión o adhesivos de poliuretano de dos componentes. No es adecuado en soportes con restos de adhesivos solubles en agua, así como adhesivos blandos bituminosos.

Thomsit R 766 no forma barrera frente a la humedad.

Thomsit R 766 cumple con los requisitos más exigentes de seguridad laboral, calidad del aire interior y protección del medio ambiente.



A brand of

PCI
Für Bau-Profis

El Thomsit R 766 forma parte del sistema "Primary Decks Covering", compuesto por los productos Thomsit DS 40 y Thomsit R 766. Este sistema posee la homologación como equipo marino concedida por la sociedad cooperativa marítima y profesional, departamento de seguridad marítima, Hamburgo, módulos B y D. Puede solicitar certificados o una declaración de conformidad, o consultarlos en www.thomsit.de. Espesor de capa admitido:

3 - 40 mm. EC0736/113.106

Datos Técnicos

Aspecto	líquido anaranjado
Envase	Garrafa PE, 10 kg
Unidad de envío	60 garrafas por palé
Tiempo de secado antes de aplicar el autonivelante:	
Thomsit AS 1 / AS 2 sobre CSE	Ninguno
Superficies cementosas	Ninguno
Superficies no absorbentes	Aprox. 30 minutos
Sulfato de calcio, suelos de madera, placas de obra seca, magnesita	Mínimo. 2 horas
Tiempo de secado antes del pegado directo:	
Adhesivos con disolventes y adhesivos en dispersión	
sobre superficies absorbentes	Aprox. 2 horas
Adhesivos PUR	Aprox. 2 horas
Resistencia a la temperatura	
Después del fraguado	hasta +50 ° C, apto para suelos con calefacción radiante
Para transporte	de 5 ° C a +50 ° C, protéjase contra las heladas
Para almacenamiento	de +10 ° C a +30 ° C
Almacenamiento	12 meses en lugar fresco y seco

Los tiempos indicados se consiguen con un clima normal (23 ° C y 50% de humedad relativa del aire). Con otras condiciones climáticas, los tiempos de fraguado y secado se pueden acortar o alargar.

Consumo

Consumo	Rendimiento/envase
Superficies absorbentes, p. ej. pavimentos de sulfato de calcio, cementosos, compuestos autonivelantes	
150 – 200 g/m ² , 1 : 4 diluido	aprox. 300 m ²
= 30 – 40 g/m ² R 766	
Suelos de hormigón	
300 g/m ² , 1 : 1 diluido	aprox. 70 m ²
= 150 g/m ² R 766	
Superficies no absorbentes, p. ej. suelos de piedra y de cerámica, pavimentos de mastic asfáltico, suelos de tarima madera	
50 – 100 g/m ² , 1 : 1 diluido	aprox. 300 m ²
= 25 – 50 g/m ² R 766	
Sobre Thomsit R 740 / R 755 / R 756	
Aprox. 80 g/m ² , sin diluir	aprox. 125 m ²

Tratamiento previo de la superficie

Las superficies a revestir deben estar, de acuerdo con la norma DIN 18365 sobre trabajos de revestimiento de suelos, o la DIN 18356 sobre trabajos con parqué o normas nacionales equivalentes., estar secas, limpias, sin grietas y resistentes a la tracción y a la compresión. Los residuos de adhesivos existentes deben retirarse totalmente. En caso de soportes cementosos, se deben eliminar los posibles restos de lechadas por medios mecánicos. Los soportes de sulfato de calcio se deben desbastar y aspirar a fondo. Las superficies no absorbentes y lisas, como p. ej. las baldosas y piezas de gres, se deben limpiar a fondo y lijar. Las superficies de madera, como los suelos de tarima, se deben pulir y fijar con tornillos.

Aplicación

Remover bien el recipiente antes de su uso. En superficies absorbentes, diluir el Thomsit R 766 con agua en una proporción de 1:4 y aplicar de manera uniforme con un rodillo. En superficies porosas y muy absorbentes es posible que, tras el secado, sea necesario aplicar una segunda capa. En suelos de hormigón y sobre superficies no absorbentes, diluir el Thomsit R 766 con agua en una proporción de 1:1 y aplíquelo de manera uniforme con un rodillo.

Sobre capas de resina de reacción, aplicar el producto sin diluir. Se debe evitar la formación de charcos, pues, de lo contrario, se alargaría el tiempo de secado. En caso de pegado directo, sobre todo de parqué, se deben respetar los tiempos de secado. Antes del pegado directo con adhesivos de parqué que contengan agua sobre los soportes de sulfato de calcio consultar.

Nota importante

- Para conseguir la mejor calidad posible del aire interior tras los trabajos de revestimiento de suelos, es necesario respetar las condiciones de colocación establecidas por las normas, y que las superficies, imprimaciones y morteros estén totalmente secas.
- Los trabajos en suelos solo se deben realizar con una temperatura del suelo superior a los 15 ° C, una temperatura del aire superior a los 18 ° C, y una humedad relativa del aire inferior al 75%.
- Diluir únicamente con agua limpia.
- Las manchas frescas del producto se deben limpiar inmediatamente con un paño húmedo.
- Los utensilios de trabajo se deben limpiar con agua inmediatamente después de haber sido utilizados.
- Cerrar herméticamente los recipientes y consumirlos lo antes posible.
- No utilizar bajo adhesivos elásticos para madera o parqué.
- Los tiempos abiertos y de trabajabilidad dependen de la temperatura, la humedad relativa del aire y la capacidad de absorción de la superficie. Estos tiempos se acortan si aumenta la temperatura y se reduce la humedad relativa del aire, y se alargan con bajas temperaturas, humedad elevada y con soportes no absorbentes.

Protección laboral y medioambiental

El riesgo de emisiones a medio o largo plazo de concentraciones considerables de compuestos orgánicos volátiles (COV) a la atmósfera es insignificante. No obstante, durante la aplicación y el secado, debe existir la suficiente ventilación. Se debe evitar comer, beber y fumar durante la aplicación del producto. También se deben proteger los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos o la piel, lávese inmediatamente con agua abundante. En caso de contacto con los ojos, acuda además a un médico. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Producto para uso industrial.

Ficha de datos de seguridad disponible en www.thomsit.es

EMICODE EC 1	muy bajo nivel de emisiones		
RAL UZ 113	Sello	“Ángel	Azul”:
ecológico,	muy bajo nivel de emisiones		

Información técnica

Se deben tener en cuenta las directrices de colocación de los fabricantes de revestimientos. Reglas de aceptación general en el sector para trabajos de revestimiento de suelos, así como las correspondientes normas nacionales vigentes.

Eliminación

El producto no debe no debe alcanzar la red de aguas o cualquier curso de agua. Solo los recipientes vacíos (sin restos que goteen y abiertos) se deben depositar en el contenedor de reciclaje.

Código de residuo según el Catálogo Europeo de Residuos (CER): 08 04 10

NOTA:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.

Master Builders Solutions España, S.L.U. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.

Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reintegrar el valor de la mercancía suministrada.

Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L.U.

Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona)

Tel. 93 619 46 00

mbs-cc@mbcc-group.com

www.thomsit.es